


ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

История

- 1958 г – создание лазера русскими учеными Басовым и Прохоровым и, независимо, американцами Шавловым и Таунсом.
- 1970 г – создание компанией Corning первого оптического волокна со ступенчатым профилем показателя преломления на длине волны 633нм и с коэффициентом затухания 20дБ/км.
- 1988 г – проложен первый стандартный подводный волоконно-оптический кабель через Атлантический океан.

Оптическое волокно

- Принцип действия оптического волокна основан на эффекте полного внутреннего отражения.
 - Показатель преломления сердцевины больше показателя преломления оболочки
 - Показатель преломления защитной оболочки меньше показателя преломления оболочки
- соотв



.46

Материалы для изготовления оптоволокон

- Стекланные волокна, ядро и оптическая оболочка которых изготовлены из сверхчистого диоксида кремния. Для изменения показателя преломления в стекло добавляют примеси(к примеру германий и фосфор увеличивают показатель преломления, а бор и фтор – уменьшают).
- Стекланные волокна с пластиковой оболочкой.
- Пластиковые волокна.
- Волокна с сердцевинной из селенида цинка.



Классификация оптоволокна

По профилю показателя преломления:


- ▣ Ступенчатый
- ▣ Градиентный
- ▣ Треугольный
- ▣ Ломаный

По количеству передаваемых одновременно мод:

- ▣ Одномодовые (диаметр сердцевины 7-9мкм)
- ▣ Многомодовые (диаметр сердцевины 50, 62.5, выше – полимерные волокна)




Окна прозрачности оптоволокна



Потери в оптоволокне

- Поглощение света материалом волновода.
- Рассеяния в микро-(технологический дефект) и макроизгибах(неправильность прокладки кабелей).
- Отражения на концах волновода.
- Затухание.
- Межмодовая дисперсия(в многомодовом волокне, а также в одномодовом вследствие появления дополнительных мод из-за температурных колебаний, влияющих на коэффициенты преломления сердцевины и оболочки).
- Появление структурной неоднородности за счет воздействия на волокно ионизирующего излучения.



Сигнал на входе
оптоволокна

Выходной сигнал с
допустимыми
искажениями

Выходной сигнал с
искажениями,
приводящими к потере
информации

Рис. Искажение передаваемого сигнала в следствие межмодовой дисперсии

Сферы применения

- Среда передачи данных на волоконно-оптических телекоммуникационных сетях различных уровней.
- Датчик для измерения напряжения, температуры, давления и других параметров.
- В гидрофонах, сейсмических, гидролокационных приборах, лазерных микроскопах , гироскопах и лазерах.
- В медицине для освещения труднодоступных мест.


Технологии изготовления

- Стандартная последовательность технологического процесса производства оптических волноводов:
 - Изготовление заготовки сердцевины оптоволокна
 - Нарращивание оптической оболочки
 - Вытяжка заготовки в волокно
 - Испытание на соответствие качества волокна (испытания на прочность, проверка геометрических параметров и оптические испытания)


Изготовление заготовки волокна методом OVD

- Метод наружного парофазного осаждения, представляет собой химический процесс гидролиза в пламени, при котором в результате реакции паровой фазы формируются наночастицы стекла, образующие окиси. Частицы SiO_2 и GeO_2 осаждаются в осевом направлении на вращающемся кварцевом стержне путем термофорезного осаждения. Затем заготовка дегидратируется и остекловывается, а потом вытягивается в стержень, готовый к наращиванию оболочки.
- Применяются металлические горелки.

Изготовление заготовки волокна методом OVD




Изготовление заготовки волокна методом OVD



Процесс изготовления заготовки волокна методом MCVD

- Модифицированный метод химического парофазного осаждения заключается в процессе образования субмикронных частиц кварца в результате окисления SiCl_4 и последующем осаждении ультрадисперсного порошка SiO_2 и GeO_2 внутри высококачественно вращающейся опорной трубы.
- Источником тепла являются расположенные снаружи кислородно-водородные горелки.
- После осаждения трубка схлопывается в стержень.
- Метод не дает возможность изготавливать большие заготовки, длина зоны осаждения ограничивается 1 метром, кроме того горелки не позволяют производить волокна с низким содержанием гидроксильных групп(ОН).


Процесс изготовления заготовки волокна методом MCVD



Процесс изготовления заготовки волокна методом FCVD


- Этот метод является усовершенствованным MCVD.
- Используется нагревательная печь вместо горелок, что позволяет сократить содержание гидроксильных групп в заготовке.

Процесс изготовления заготовки волокна методом FCVD



Процесс изготовления заготовки и вытяжки волокна методом RIC/RIT

- Стержень в трубе/стержень в цилиндре
- Стержень сердцевины вводится внутрь трубки из материала высокой чистоты, далее стержни проходят через печь расположенную на башне и происходит непосредственная вытяжка волокна.
- Этот метод представляет собой простейший способ наложения оболочки на сердцевину и вытяжки волокна.



Печь для вытяжки заготовок

- Позволяет вытягивать волокно из заготовок длиной до 150мм

Вытяжка волокна





Изготовление заготовок сердцевины для волокон специального назначения

- Используются технологии MCVD и OVD.
- Возникает проблема легирования сердцевины материалами Er, Yb и др.
- Для решения проблемы применяется жидкое легирование

Оболочка для волокон специального назначения

- Для производства заготовок оптоволокна типа Панда (несколько сердцевин в волокне) в заготовке сверлят отверстия и вставляют в них легированные бором стрежни.
- Микроструктурированные фотоннокристаллические волокна изготавливаются методом компоновки и вытяжки многочисленных капилляров вокруг сплошной сердцевины или полый трубки.

Микроструктурированные волновод



Волокно
«Панда»

Волновод с несколькими
сердцевинами



*Заготовки с несколькими сердцевинами
и фотонокристаллические заготовки,
изготовленные методом засыпки кварцевой крошки*

Вытяжка волокон специального назначения

- Требуются универсальные башни, пригодные для работ с широким диапазоном заготовок, разнообразными материалами покрытий, а также рассчитанные на различные методы отверждения.
- Для производства поликристаллических волокон необходима вытяжка капилляров с точными размерами.




Рис. 14. Башня для вытяжки оптических волокон